

Resultaten

Tabel 1 – compatibiliteit initieel en na veroudering

Monsternummer	Pelsterkte 90° [N/50 mm]	
	Initieel	Veroudering
1	199 ¹⁾	160 ¹⁾
2	210 ²⁾	133 ²⁾
3	191 ²⁾	138 ²⁾
Gemiddeld	200	145
Eis volgens BRL 1511, deel 3	≥ 25	≥ 25; ≥ 50% van de initiële waarde
Bezwijkbeeld: ¹⁾ gedeeltelijk tussen de dakbaan en plakplaat en gedeeltelijk tussen de onderdeklaag en de drager van de dakbaan; ²⁾ delaminatie tussen de onderdeklaag en drager van de dakbaan.		

Zie voor bezwijkbeeld tevens foto's in bijlage.

